

toa SKYCOAT series

ハイグレード屋根用塗料
トアスカイコートシリーズ

NEW
シリコン樹脂系
トアスカイコート Si-r

1液シリコン樹脂系
トアスカイコート Si-t1

ウレタン樹脂系
トアスカイコート U

水性ハルスハイブリッド樹脂系
トアスカイコート W-HALS

厚膜型瀝青質系
トアスカイコート AL

ふつ素樹脂系
LEVEL FLO
GRAN FLO

トアスカイコートシャネツシリーズについては
シャネツシリーズ標準色見本帳をご利用ください。

TOHPE CORPORATION

SKYCOAT

ハイグレード屋根用塗料 スカイコートの特長

NEW シリコン樹脂系 トアスカイコート Si-r

弱溶剤 2液形変性シリコン樹脂塗料。
塩害地域にも対応できる幅広い適応性と高耐候性を有しています。

1液シリコン樹脂系 トアスカイコート Si-t1

弱溶剤 1液形変性シリコン樹脂塗料。
1液形なので使いやすく、耐候性に優れています。

ウレタン樹脂系 トアスカイコート U

弱溶剤 2液形ウレタン樹脂塗料。
付着性・耐候性に優れる速乾型屋根用塗料です。

合成樹脂塗料。
長年の実績を誇る屋根用塗料です。

水性ハルス ハイブリッド樹脂系 トアスカイコート W-HALS

水性 1液形ハルスハイブリッド樹脂塗料。
1液形水性塗料では、ふつ素樹脂塗料に迫る高耐候性を有しています。

厚膜型瀝青質系 トアスカイコート AL

厚膜型瀝青質系塗料。
200 μm の厚膜に塗装でき、長期防食性に優れています。

ふつ素樹脂系 **LEVEL FLO**

超レベリング 1液弱溶剤ふつ素樹脂塗料
1液でありながら、2液反応型と同等の超耐候性が特長です。

ふつ素樹脂系 **GRAN FLO**

低汚染性 2液反応型ふつ素樹脂塗料
塗料最高レベルの超低汚染性を発揮します。

トアスカイコートシャネツシリーズについては
シャネツシリーズ標準色見本帳をご利用ください。

88 使用方法・容量

トアスカイコート				W-HALS
	Si-r	Si-t1	U	
塗装希釈率	はけ塗り	5~10%	5~10%	0~10%
	ローラー塗り	5~10%	5~10%	0~10%
	エアレス塗装	10~15%	5~15%	5~20%
塗り面積	110~130 m ² /缶/缶	110~130 m ² /缶/缶	110~120 m ² /缶/缶	90~110 m ² /缶/缶
乾燥時間 (23°C)	8 時間	3 時間	6 時間	3 時間
塗装間隔 (23°C)	5 時間以上 7 日以内	4 時間以上 7 日以内	2 時間以上 5 日以内	3 時間以上
可使時間 (23°C)	8 時間	—	8 時間	—
容量	15kg セット	15kg	15kg セット	15kg
希釈剤	ペイントシンナー 又は エナメルシンナー	ペイントシンナー 又は エナメルシンナー	ペイントシンナー 又は エナメルシンナー	水道水

*1 高温時には、トアスカイコートの Si-r・U の希釈剤として速乾型のトアスカイコート貯蔵シンナーがあります。

*2 トアスカイコート Si-t1 は、乾燥機構の一部に温湿度化型機能を有していますので、一度に過度の厚膜に塗装しますと下塗りとの界面の硬化不良により、剥離現象を生じる場合があります。標準塗付量・標準乾燥膜厚を確認の上、施工してください。

トアスカイ コート	さび止め			トア ガニア プライマー
AL	スーパー エビライド マイルド	ニュー エボ 21 プライマー	タイト プライマー	
塗装希釈率	はけ塗り	0~2%	0~5%	0~5%
	ローラー塗り	0~2%	0~5%	0~5%
	エアレス塗装	2~5%	5~10%	5~10%
塗り面積	40~45 m ² /缶/缶	120~160 m ² /缶/缶	90~110 m ² /缶/缶	60~90 m ² /缶/缶
乾燥時間 (23°C)	16 時間	2 時間	12 時間	16 時間
塗装間隔 (23°C)	24 時間以上 30 日以内	4 時間以上 30 日以内	24 時間以上 30 日以内	24 時間以上 10 日以内
可使時間 (23°C)	—	—	5 時間	8 時間
容量	20kg	16kg	18kg セット	18kg セット
希釈剤	ペイントシンナー	ペイントシンナー	タイトプライマー シンナー	水道水

*3 冬場の施工には、タイトプライマー冬期用があります



塗り替え標準塗装仕様（例）

工程	商品名	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (23°C)	希釈剤
下地調整	高圧洗浄、3種ケレン程度の処理を行い、劣化塗膜・こみ・汚れなどを除去した清浄な面にする。 さびが発生している場合は入念に除去する。				
補修塗り	下記に使用する同一さび止め塗料を、素地調整及びケレン後の金属素地露出面に補修塗りする。 亜鉛めっき鋼板及びアルミニウム鋼板の場合は十分面粗し後下塗りにより調色する。				
1液弱溶剤 変性エポキシ系	スーパー エピライトマイルド	1	0.10～0.13	4時間以上 10日以内	ペイントシンナー
2液 変性エポキシ系	ニューエボ21 プライマー	1	0.15～0.17	24時間以上 10日以内	ペイントシンナー
2液 変性エポキシ系	タイトプライマー	1	0.15～0.17	24時間以上 10日以内	タイトプライマー シンナー
水系2液形 変性エポキシ系	トアガイアプライマー*	1	0.16～0.18	24時間以上 10日以内	水道水

*はけ・ローラー塗りの場合

*トアガイアプライマーの上塗りは、トアスカイコートW-HALSになります。

*上記さび止め塗料の塗装間隔は、屋根塗装専用に設定しております。

シリコン系	トアスカイコート Si-r	2	0.11～0.13	5時間以上 7日以内	ペイントシンナー 又はエナメルシンナー
シリコン系	トアスカイコート Si-t1	2	0.11～0.13	4時間以上 7日以内	ペイントシンナー
ウレタン系	トアスカイコート U	2	0.11～0.13	2時間以上 5日以内	ペイントシンナー 又はエナメルシンナー
ハルハイブリッド系	トアスカイコート W-HALS	2	0.14～0.16	3時間以上	水道水
遮青質系	トアスカイコート AL	1	0.45～0.50	24時間以上	ペイントシンナー

*鉄素地が露出している個所は、補修塗りを行ってください。

*さび止め塗料として、「スーパー エピライトマイルド」【クリーンシロポーセイ】【タイトプライマー】【ニューエボ21 プライマー】の使用が可能です。但し、上塗りにSYNを使用する場合は、下塗りにタイトプライマーを使用できません。

*高温時には、トアスカイコートのSi-r、Uの希釈剤として遮光型のトアスカイコート専用シンナーがあります。

*上記塗付け量は、はけ・ローラー塗りの塗付け量です。


■ 亜鉛めっき鋼板の処理

- ① 新設・既設（経年）の場合、十分面粗しを行い、【エピライト #1000CP】を下塗りとして使用してください。
- ② 表面が風化した状態（数年経過）で、ギラギラ感がない場合は、下塗りとして【クリーンシロポーセイ】の使用が可能です。
- ③ 塗装鋼板（既設）の場合、十分面粗しを行い、【エピライト #1000CP】を下塗りとして使用してください。新規または比較的新しい鋼板の場合は、弊社までご相談ください。



■ 畑業系屋根材（初回・塗り替え）にはセラシーラーMS（弱溶剤2液形エポキシ樹脂シーラー）をご使用ください。（標準塗付け量0.11～0.14kg/m²/回）

■ 促進耐候性試験（キセノンランプ ウェザーメーター）



標準色一覧表（◎印のみ標準色です。△は調色対応品です。）

	Si-r	Si-t1	U	W-HALS
ロイヤルブルー	◎	◎	◎	△
なす紺	◎	◎	◎	△
新ダークグリーン	◎	△	△	△
ミストグリーン	△		△	△
フレッシュグリーン			◎	△
モスグリーン	◎		△	△
マースレッド		△	◎	△
ワインレッド	◎	◎	△	△
赤さび	◎	◎	◎	△
ネービーブラウン	△	△	△	△
カカオブラウン	◎	◎	◎	△
新ブラウン	◎		△	△
チョコレート	△		△	△
コーヒーブラウン	◎	◎	◎	△
ノースブラウン	△		△	△
ノアール	◎	△	◎	△
ディープグレー	△	◎		△
チャコールグレー	◎	◎	◎	△
黒	◎	◎	◎	◎
アイボリー	△		△	△
グレー			△	△
白	◎	◎	◎	◎
シルバーS				△

※標準色の他にも調色対応品があります。詳しくはお問い合わせください。
※上記空欄の標準色につきましては、調色も含め取り扱っておりません。
※レベルフロン・グラソフロンは、トアスカイコートシリーズ シルバーS以外の全色調色対応品です。



LEVEL FLOW

超レベリング性1液弱溶剤ふっ素樹脂塗料
レベルフロン

抜群のカバーリング（隠ぺい力）とレベリング（平滑化）により、まるで濡れているかのような超光沢を実現。


1液でながら2液反応型と同等の超耐候性が特長です。

塗装希釈率(%)	希釈剤	乾燥時間(23°C)	塗装間隔(23°C)	可使時間(23°C)	容量
3～10	ローラー エアレス	3～10	5～20	ペイントシンナー	8時間 16時間以上 15kg・4kg

● 超レベリング性 レベリング=平滑化

従来型ふっ素樹脂塗料

レベルフロン



超レベリング性1液弱溶剤ふっ素樹脂塗料

LEVEL FLOW

GRAN FLOW

超低汚染2液反応型ふっ素樹脂塗料
グランフロン

2液反応硬化形のため、高い付着性・耐久性があり、JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級を取得しています。また、独自の手法を用いて親水性をプラス。塗料最高レベルの低汚染性を発揮します。

塗装希釈率(%)	希釈剤	乾燥時間(23°C)	塗装間隔(23°C)	可使時間(23°C)	容量
0～10	ローラー エアレス	10～10	20	ペイントシンナー	8時間 5時間～3日 5時間 16kg セット

従来型低汚染ふっ素樹脂塗料

GRAN FLOW

超低汚染2液反応型ふっ素樹脂塗料

GRAN FLOW

【土研式 強制汚染性試験】


従来型低汚染
△L* -3.3

グランフロン
△L* -1.8

●トアスカイコートシリーズ標準色見本帳のシルバーS以外の全ての色相に調色で対応可能です。

●下塗りには「塗り替え標準塗装仕様（例）」に記載された溶剤型の下塗り塗料が適応可能です。

■ 促進耐候性試験（キセノンランプ ウェザーメーター）





ロイヤルブルー

標準色	Si-r	Si-t1	U	
調色対応	VV-HALS FLON	LEVEL FLON	GRAN FLON	




新ダークグリーン

標準色	Si-r	
調色対応	Si-t1	U VV-HALS LEVEL GRAN FLON



フレッシュグリーン

標準色	U	
調色対応	VV-HALS FLON	LEVEL GRAN FLON



マースレッド

標準色	U	
調色対応	Si-t1	VV-HALS LEVEL GRAN FLON




赤さび

標準色	Si-r	Si-t1	U	
調色対応	VV-HALS FLON	LEVEL GRAN FLON		



なす紺

標準色	Si-r	Si-t1	U	
調色対応	VV-HALS FLON	LEVEL FLON	GRAN FLON	



ミストグリーン

標準色	
調色対応	Si-r U VV-HALS LEVEL GRAN FLON



カカオブラウン

標準色	Si-r	Si-t1	U	
調色対応	VV-HALS FLON	LEVEL FLON	GRAN FLON	




チョコレート

標準色	
調色対応	Si-r U VV-HALS LEVEL GRAN FLON



新ブラウン

標準色	Si-r	
調色対応	U VV-HALS LEVEL GRAN FLON	



コーヒーブラウン

標準色	Si-r	Si-t1	U	
調色対応	VV-HALS FLON	LEVEL GRAN FLON		



グレー

標準色	
調色対応	U VV-HALS LEVEL GRAN FLON



白

標準色	Si-r	Si-t1	U	VV-HALS
調色対応	LEVEL GRAN FLON			




トアスカイコート AL



シルバー

標準色	AL



金属屋根

②

① エポキシ系下塗り
② トアスカイコート AL

トアスカイコート ALは亜鉛めっき鋼板・カラー鋼板などの金属屋根とスレート屋根用として、当社独自の技術により開発された厚膜型長期防食塗料です。

塗料は特殊遮青質ワニス、特殊繊維、アルミニウムフレークで構成され、塗膜は非常に緻密で柔軟性に富み、一回に 200 ~ 300 μm の厚膜塗装が可能です。

抜群の作業効率と長期耐久性能に優れています。従って、塗り替え同期は 7 ~ 10 年に大幅延長可能であり、メンテナンス費用が低減できます。

※ 塗装直後は、特殊遮青質が表面ににじみ出るため、色ムラを生じたり、表面が黒ずむ場合もありますが、いずれも日時の経過とともに、均一なメタリックカラーになります。

この色見本帳は紙に塗装しておりますので、実際の仕上がり色とは多少異なる場合があります。ご注文の際は、最新の色見本帳をご参照ください。塗料品種により、同一色でも色・つやに多少の差異がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

