

トアマリンコートZ

トアマリンコートZはタンク、プラント、鉄塔、鉄骨等の巾広い用途に塗装できるアクリル樹脂系上塗塗料です。

速乾性

優れた
作業性

光沢・
肉持ち感



トアマリンコートZ

トアマリンコートZはタンク、プラント、鉄塔、鉄骨等の幅広い用途に塗装できるアクリル樹脂上塗塗料です。

- 荷姿:15kg
- 色相:白・各色(艶調整はできません)
- 用途:タンク、プラント、船舶上構造物、鉄塔、鉄骨、機械設備等

■試験成績表(白)

試験結果	下記数値は実績値に基づいた標準値です	
試験項目	試験結果	規格
容器の中での状態	合格	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になるものとする。
塗装作業性	合格	塗装作業に支障があってはならない。
乾燥時間(h) (表面乾燥性)	合格	2以下
塗膜の外観	合格	塗膜の外観が正常であるものとする。
鏡面光沢度(60°)	85	75以上
隠ぺい率(%)	94	90以上
耐水性	合格	144時間水に浸したとき異常がないものとする。
耐アルカリ性	合格	24時間アルカリ溶液に浸したとき異常がないものとする。
耐熱繰り返し性	合格	湿潤耐熱繰り返しに耐えるものとする。
加熱残分(%)	57	45以上
溶剤不要物(%)	19	35以下

■「トアマリンコートZ」の性能比較表

商品名	トアマリンコートZ	SRマリン	シンセイ#100
系統	アクリル樹脂系塗料	塩化ゴム系塗料	フタル酸樹脂系塗料
耐食性	○	○	○
耐水性	○	○	△
耐酸性	○	○	△
耐アルカリ性	○	○	△
耐候性	◎	◎~○	○
耐熱性(°C)	60	60	80
評価基準	3種類の塗料を比較した場合の評価を示します。 ◎:非常に良い ○:良い ○~△:やや良い △:やや劣る		
耐熱性について	耐熱性は一般外面における比較的長期仕様条件での耐用温度を示します。 没水環境や薬品漬条件におけるものではありません。		

■標準塗装仕様例

行程	商品名	塗回数	塗付量g/m ²	膜厚μ	希釈剤	希釈率%(はけ)	塗装間隔
下地処理	3種ケレン: 錆を除去し、鋼材面を露出させる。油脂類などの異物を除去する。						
下塗	スーパーエピライトマイルド	1	110 (はけ・ローラー)	30	ペイントシンナー	0~10	4時間~ 30日
上塗	トアマリンコートZ	2	150 (はけ・ローラー)	30	トアマリンコートシンナー	30~60	2時間以上
適合する 主な下塗塗料	エピライトマイルド、スーパーエピライトマイルド、ノンクロムプライマー、タイトプライマー						

- ## ■使用上の注意事項
- 1) 一度に厚塗りしないでください。
 - 2) 塗装中、乾燥中ともによく換気してください。
 - 3) 塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください。
 - 4) 詳細はSDSを参照してください。
 - 5) 塩化ゴム系塗料を上塗りしないでください。塗膜不具合を生じる恐れがあります。



ホームページアドレス <http://www.tohpe.co.jp/>

TEL FAX

本社 592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11 (072)243-6452 (072)243-6407

東京相談室 592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11 (072)243-6452 (072)243-6407

東京支店 110-0015 東京都台東区東上野六丁目16番10号(KBUビル) (03)3847-6441 (03)3847-6445

大阪事務所 530-0004 大阪市北区堂島浜二丁目1番29号(古河大阪ビル9F) (06)4795-1915 (06)4795-1916

北海道営業所 061-1111 北海道北広島市北の里2丁目1番16号 (011)372-4511 (011)372-4429

仙台営業所 983-0004 仙台市宮城野区岡田西町1番6号 (022)288-9885 (022)288-9940

北関東営業所 306-0213 茨城県古河市北利根8番5号(茨城工場内) (0280)92-5951 (0280)92-0492

東京営業所 110-0015 東京都台東区東上野六丁目16番10号(KBUビル) (03)3847-6420 (03)3847-6475

(03)3847-6502 (03)3847-6467

北陸営業所 933-0251 富山県射水市有磯二丁目3番2 (0766)86-3581 (0766)86-3513

静岡営業所 422-8067 静岡市駿河区南町6番1号(南町第一ビル) (054)285-4351 (054)285-3875

名古屋営業所 460-0003 名古屋市中区錦一丁目6番10号(スズンビル2F) (052)232-8230 (052)232-8232

大阪営業所 592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11 (072)243-6421 (072)243-6425

(072)243-6431 (072)243-6428

中四国営業所 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252の39 (086)526-1708 (086)526-1728

九州営業所 811-0117 福岡県糟屋郡新宮町大字上府字松尾1504番地の1 (092)962-1521 (092)962-4131

三重出張所 519-1402 三重県伊賀市柘植町2丁目7番0 (0595)45-5139 (0595)45-2081

研究所 三 重 茨 城

TEL FAX

三重工場 519-1402 三重県伊賀市柘植町2丁目7番0 (0595)45-4131 (0595)45-2081

茨城工場 306-0213 茨城県古河市北利根8番5号 (0280)92-1571 (0280)92-1133

倉敷工場 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252番地39 (086)525-1821 (086)525-1239

九州工場 811-0117 福岡県糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561の16 (090)3000-8084 (092)962-1627

●取扱店

■このカタログの内容について詳しくお知りになりたい方は、お近くのトウペ取扱店におたずねになるか、当社の営業所にお問い合わせください。

■仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。