

適合規格	J I S K 5 6 6 3 合成樹脂エマルジョンシーラー ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆	
系 統	特殊エマルジョン系シーラー	
特 長	1) ヤニ・シミを止める効果が優れています。 2) 旧塗膜及び上塗に対する付着性が優れています。 3) 水系であり、作業性が優れています。	
推奨用途	屋内の壁・天井面	
荷 姿	1 5 kg 石油缶	労働安全衛生法による表示の種別  SDSを参照下さい。
混 合 比	—————	
可 使 時 間	—————	
色 相	白	
乾燥時間 (23℃)	指触 1 時間 硬化 2 時間	
塗装間隔 (23℃)	下限 3 時間 上限 一 日	
標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	エアレス 0.13~0.16 ローラー 0.12~0.14 は け 0.12~0.14  1缶当たり 約 100 m <sup>2</sup> (1回塗り)	
標準乾燥膜厚	————— μm/回	
塗 装 方 法	エアレス, ローラー, はけ	有機溶剤中毒予防規則の種別
希 釈 剤	—————	—————
希 釈 率	無希釈 (洗浄は上水)	
貯 蔵 安 定 性	6 ヶ月	毒物および劇物取締法による表示
消 防 法 に よ る 表 示	—————	—————
塗 装 上 の 注 意	1) 希釈しないでそのまま使用してください。 2) 合成樹脂エマルジョンペイント (EP) や一般のエマルジョン系シーラーと混合しないでください。 3) 塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上ご使用ください。	
適合する主な上塗塗料 または下塗塗料	下塗塗料 : —————  上塗塗料 : ウォルテックスハイリッチ、トアVフリマット	

## 組成表・試験成績表



商 品 名	トアシミ止め
規 格	JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー

組 成	成 分	% (重量比)
	着 色 顔 料	12.0
	体 質 顔 料	8.0
	アクリル系特殊合成樹脂エマルジョン	60.0
	添 加 剤	7.0
	水	13.0
	合 計	100.0

試 験 結 果	数値は参考値であり保証するものではありません。		
試 験 項 目	試 験 成 績	規 格	
容器の中での状態	合 格	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	
塗 装 作 業 性	合 格	はけ、ローラー、吹付塗り塗装作業に支障がないこと。	
乾 燥 時 間 (h)	2	2以内 (20℃)	
塗 膜 の 外 観	合 格	塗膜の外観が正常であること。	
や に 止 め 性	合 格	見本品に比べて差異が少ないこと。	
上 塗 り 適 合 性	合 格	JIS K 5400 6.7による。上塗塗料はウォルテックスハイリッチを用いる。	