

適合規格	_____	
系 統	湿気硬化形ウレタン樹脂系シーラー	
特 長	1) 油で汚染された面に塗装できます (下記塗装上の注意をお読みください) 2) 下地への付着性が優れています	
推奨用途	油汚染のコンクリート面塗装用のシーラー	
荷 姿	20kgセット (A : B = 10 : 10)	労働安全衛生法による表示の種別 (A液) SDSを参照下さい。 B (粉) SDSを参照下さい。
混 合 比	A : B = 1 : 1	
可 使 時 間	8時間	
色 相	グレー	
乾燥時間 (23℃)	指触 0.5時間 硬化 3時間	
塗装間隔 (23℃)	下限 3時間 上限 24時間	
標準塗付量 (kg/m ² /回)	ローラー 0.35~0.45 は け 0.35~0.45 20kgセット当たり 約 50 m ² (1回塗り)	
標準乾燥膜厚	— μm/回	有機溶剤中毒予防規則の種別 A液 : 第2種有機溶剤等 B粉 : —
塗 装 方 法	ローラー, はけ	
希 釈 剤		
希 釈 率	無稀釈 洗浄用はトアウレタンシンナー#2000を使用	毒物および劇物取締法による表示
貯 蔵 安 定 性	6ヵ月 (混合前)	
消防法による表示	A液 : 第4類 第2石油類 B粉 : (非危険物)	_____
塗 装 上 の 注 意	<ol style="list-style-type: none"> 1. コンクリート床は水分8%、pH10以下の乾燥状態にしてください。 2. A液とB粉を使用前に完全に均一になるよう混合し、可使時間内に使い切ってください。 3. 油分が付着または浸透しているコンクリート面は、中性洗剤、難燃性洗浄剤もしくはシンナーで洗浄し、十分水洗い・乾燥後、本塗料を塗布してください。 4. 塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上ご使用ください。 5. 塗装間隔を十分守ってください。早期に上塗りを塗装した場合、シーラーの硬化不良により十分な付着強度が発現しません。 	
適合する主な上塗塗料 または下塗塗料	下塗塗料 : 上塗塗料 : フロアーメイトアクリル、フロアーメイトウレタン、フロアーメイトエポキシ、フロアーメイト杜	

組成表・試験成績表



商 品 名	フロアーメイト油面シーラー
規 格	社 内 規 格

組 成	成 分	% (重量比)
A	特 殊 ウ レ タ ン 系 樹 脂 芳 香 族 系 溶 剤	25.0 25.0
	(特 殊 フ ィ ー ラ ー) ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト 繊 維 状 骨 材 細 骨 材 分 散 剤	(50.0) 25.00 2.25 22.50 0.25
(A液 : B粉 = 1 : 1)	合 計	100.00

試 験 結 果	数値は参考値であり保証するものではありません。	
試 験 項 目	試 験 成 績	規 格
容器の中での状態	合 格	かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になるものとする。
乾 燥 時 間 (h)	3	3以下
塗重可能時間 (h)	4	4以上
塗 膜 の 外 観	合 格	塗膜の外観が正常であるものとする。
上 塗 り 適 合 性	合 格	上塗りに支障があってはならない。
耐 衝 撃 性	合 格	衝撃で割れ、はがれが生じないものとする。
加 熱 残 分 (%)	75	70以上