

# エピライト #4300NT

特長

1

## 季節を選びません

一年間を通して硬化反応が良好です。

特長

2

## 厚塗り性が優れています

一度に120 $\mu$ m塗れます。(エアレススプレー)

特長

3

## 色彩仕上げが可能

エポキシ樹脂塗料・ポリウレタン樹脂塗料・ふっ素樹脂塗料を上塗りすることにより、色彩仕上げが可能です。

ご愛顧いただいております変性エポキシ樹脂塗料内面用  
「エピライト#4000NT」「エピライト#4000NT冬期用」から  
季節感をなくし、オールシーズンタイプとしてエピライト#4300NTを新発売。

適合規格	鋼道路橋標準A・B
系統	変性エポキシ樹脂塗料 内面用
特長	①オールシーズンタイプ ②ノンブリード型でカラー仕上げができます。 ③耐衝撃性、耐屈曲性、耐摩耗性に優れています。 ④耐水性、耐海水性、耐薬品性に優れています。
推奨用途	①橋梁の箱桁内面、橋脚内面、塔の内面 ②河川、港湾設備、化学工場、水圧鉄管外面、水門暴露部
荷姿	18kgセット[A(主剤):B(硬化剤)]=15.3kg:2.7kg
色相	グレー、白、黒、ダークブラウン
乾燥時間	指触:2時間、硬化:12時間
塗装間隔	下限:24時間、上限:10日
標準塗付量(g/m <sup>2</sup> /回)	はけ 200 エアレス 410
標準乾燥膜厚(μm/回)	はけ 60 エアレス 120
希釈剤	トアエポキシシンナー#1000
希釈率	0~5
密度(g/ml)	1.37
消防法による表示	A(主剤)第四類第一石油類、B(硬化剤)第四類第二石油類
有機溶剤中毒予防規則に基づく分類	A(主剤)第2種有機溶剤等 B(硬化剤)第2種有機溶剤等
労働安全衛生規則による表示	A(主剤)SDS参照 B(硬化剤)SDS参照
適合する主な下塗及び上塗塗料	ガルヴァー#400、ガルヴァー#800、ガルヴァー#800HR、エピライト#1000CP
使用上の注意事項	①製品説明書に示された可使時間を厳守してください ②エポキシ樹脂塗料の取り扱い基準により注意して取り扱って下さい ③塗装間隔の上限を超えて塗り重ねを行う場合は、面あらししてから塗装してください ④塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください

新設 D-5(箱桁内面用塗装仕様)

工程	商品名	色相	膜厚(μm/回)	塗付量(g/m <sup>2</sup> /回)	希釈剤(%)	塗装間隔
素地調整	動力工具処理 ISO St 3					4時間以内
第1層	エピライト#4300NT	N-7	120	410(エアレススプレー)	トアエポキシシンナー#1000(0~5)	1~10日
第2層	エピライト#4300NT	N-8.5	120	410(エアレススプレー)	トアエポキシシンナー#1000(0~5)	

■使用上の注意事項その他の注意事項につきましては安全データシート(SDS)をご参照ください

株式会社トウペ

本社 塗料相談室	592-8331	堺市西区築港新町一丁目5番地11	(072)243-6452	(072)243-6407	中四国営業所	713-8103	岡山県倉敷市玉島乙島8252番地39	(086)526-1708	(086)526-1728
東京支店	110-0015	東京都台東区上野六丁目16番10号(KBUビル)	(03)3847-6441	(03)3847-6445	九州営業所	811-0117	福岡県糟屋郡新宮町大字上府字松尾1504番地の1	(092)962-1521	(092)962-4131
大阪事務所	530-0004	大阪市北区堂島浜二丁目1番29号(古河大阪ビル9F)	(06)4795-1915	(06)4795-1916	三重出張所	519-1402	三重県伊賀市拓植町2700	(0595)45-5139	(0595)45-2081
北海道営業所	061-1111	北海道北広島市北の里27番16号	(011)372-4511	(011)372-4429	播磨出張所	670-0056	兵庫県姫路市東今宿3丁目6番12号104号室	(079)269-9966	(079)269-9967
仙台営業所	983-0004	仙台市宮城野区岡田西町1番66号	(022)288-9885	(022)288-9940	研究所	三	重		
北関東営業所	306-0213	茨城県古河市北利根8番5号(茨城工場内)	(0280)92-5951	(0280)92-0492	三重工場	519-1402	三重県伊賀市拓植町2700	(0595)45-4131	(0595)45-2081
東京営業所	110-0015	東京都台東区東上野六丁目16番10号(KBUビル)	(03)3847-6420	(03)3847-6475	茨城工場	306-0213	茨城県古河市北利根8番5号	(0280)92-1571	(0280)92-1133
北陸営業所	933-0251	富山県射水市有磯二丁目3番2	(0766)86-3581	(0766)86-3513	倉敷工場	713-8103	岡山県倉敷市玉島乙島8252番地39	(086)525-1821	(086)525-1239
静岡営業所	422-8067	静岡県駿河区南町6番1号(南町第1ビル)	(054)285-4351	(054)285-3875	九州工場	811-0117	福岡県糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561番地の16	(050)3000-8084	(092)262-1627
名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦一丁目6番10号スズワンビル2階	(052)232-8230	(052)232-8232					
大阪営業所	592-8331	堺市西区築港新町一丁目5番地11	(072)243-6421	(072)243-6425					
			(072)243-6431	(072)243-6428					

ホームページアドレス <http://www.tohpe.co.jp>