

適 合 規 格	ホルムアルデヒド放散等級 日本塗料工業会登録 T O 1 0 0 9 F☆☆☆☆	
系 統	2液形強溶剤ウレタン樹脂塗料	
特 長	1) 耐候性が優れています 2) 光沢、肉持感が優れています 3) ローラー、エアレス塗装作業性が優れています 4) 耐水性・耐薬品性が優れています	
推 奨 用 途	外 壁	
荷 姿	1.8kgセット (A : B = 1.5kg : 3kg) 4.2kgセット (A : B = 3.5kg : 0.7kg)	労働安全衛生法による表示の種別 【A 液】(白) SDSを参照下さい 【B 液】 SDSを参照下さい
混 合 比	A : B = 5 : 1	
可 使 時 間	8時間 (23℃)	
色 相	各 色	
乾燥時間 (23℃)	指触 30分 硬化 6時間	
塗装間隔 (23℃)	下限 2時間 上限 8日	
標準塗付量 (kg/m ² /回)	エアレス 0.15~0.17 ローラー 0.13~0.15 1.8kgセット当たり 約 110 m ² (エアレス)	
標準乾燥膜厚	35 μm/回	有機溶剤中毒予防規則の種別
塗 装 方 法	エアレス, ローラー	
希 釈 剤	トアウレタンシンナー#2000	【A 液】 第2種有機溶剤等 【B 液】 第2種有機溶剤等
希 釈 率	エアレス 20~40 % ローラー 10~20 %	
貯 蔵 安 定 性	6ヵ月 (混合前)	毒物および劇物取締法による表示
消防法による表示	A 液: 第4類第1石油類 B 液: 第4類第2石油類	_____
塗 装 上 の 注 意	1. 可使時間, 塗装間隔を厳守してください。 トアウォルタイルW: トアクレタイルマウントベースSSの上塗りとして塗装する場合の 2回塗りの塗装間隔は2時間以上, 8時間以内 その他の場合は24~7日も可能です。 2. アルコール含有シンナーは使用せず, また水分が混入しないよう注意してください。 3. エアレス塗装条件 吐出圧: 10~15MPa ノズルチップ: 流出量 (ml/分) 800~1000	
適合する主な上塗塗料 または下塗塗料	下塗塗料: タイトプライマー 上塗塗料: _____	

組成表・試験成績表



商 品 名	トアタイル用ウレタン
規 格	社 内 規 格

組 成 (白)	成 分	% (重量比)
A	着 色 顔 料 体 質 顔 料 ポ リ オ ー ル 樹 脂 ワ ニ ス 安 定 剤 溶 剤	25.0 2.0 46.5 2.3 7.5
	イ ソ シ ア ネ ー ト 樹 脂 ワ ニ ス 溶 剤	8.7 8.0
A : B = 5 : 1	合 計	100.0

試 験 結 果	数値は参考値であり保証するものではありません。		
試 験 項 目	試 験 成 績	規 格	
容器の中での状態	合 格	主剤、硬化剤ともかき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	
塗 膜 の 外 観	合 格	塗膜の外観が正常であるものとする。	
塗 装 作 業 性	合 格	塗装作業に支障がないものとする。	
鏡面光沢度 (60度)	85	80以上	
乾 燥 時 間 (h)	合 格	6以内	
ポットライフ (h)	合 格	使用できる時間が5以上であること	
付 着 性	合 格	分類1以下であるものとする。	
耐 水 性	合 格	水道水に3ヵ月間浸しても異常のないものとする。	
耐 アルカリ性	合 格	5%苛性ソーダに3ヵ月間浸しても異常のないものとする。	
耐 湿 性	合 格	98%RH/50℃ 500時間	
温冷サイクル試験	合 格	10サイクル (水浸漬18H~20℃3H~50℃3H)	
耐 候 性 B 法	合 格	照射時間1200時間で、塗膜にひび割れ、はがれ及び膨れがなく、光沢保持率は80%以上で、変色の程度がグレースケール3号以上であり、白亜化の程度の等級が1以下であること。	

組成表・試験成績表



商 品 名	トアタイル用ウレタン
規 格	社 内 規 格

組 成 (メタリックシルバー)	成 分	% (重量比)	
A : B = 5 : 1	A	アルミニウムペー スト ポリオール樹脂ワ ニス 安 定 剤 溶 剤	3.8 70.8 2.3 6.4
	B	イソシアネート樹脂ワ ニス 溶 剤	8.7 8.0
	合 計	100.0	

試 験 結 果	数値は参考値であり保証するものではありません。		
試 験 項 目	試 験 成 績	規 格	
容器の中での状態	合 格	主剤、硬化剤ともかき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	
塗 膜 の 外 観	合 格	塗膜の外観が正常であること。	
塗 装 作 業 性	合 格	塗装作業に支障がないものとする。	
ポットライフ (h)	合 格	使用できる時間が5以上であること	
付 着 性	合 格	分類1以下であるものとする。	
耐 水 性	合 格	水道水に3ヵ月間浸しても異常のないこと。	
耐 湿 性	合 格	98%RH/50℃ 500時間	