

組成表・試験成績表



大阪府堺市西区築港新町1丁5番地11

TEL 072-243-6445

製品名	トアライナーP黒
規格	社内規格

組成	成分		% (重量比)
		合成樹脂	ワニス
	着色	顔料	4.0
	体質	顔料	50.0
	添加剤及び安定剤		1.0
	溶剤		10.0
	合計		100.0

試験成績	数値は参考値であり、保証するものではありません。		
試験項目	試験成績	社内規格	
容器の中での状態	一様である	かき混ぜた時、硬い塊がなく、一様であること。	
密度	1.5	1.3以上 (23℃)	
作業性	支障がない	吹き付け塗り作業に支障がないこと。	
塗膜の外観	合格	しわ、色むら、むくれ、われ、粘着性がないこと。	
タイヤ付着性	タイヤに付着しない	15分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。(23℃)	
耐摩耗性 (mg)	210	500以下 (100回転)	
粘度 (KU)	85	85±5 (25℃)	
加熱残分 (%)	72	65以上	
色相	合格	標準板に比べて差異が少ないこと。	