

製品説明書 製品名 トアラストバリア

適 合 規 格		社内規格				
系 統		さび面素地調整軽減エポキシ樹脂プライマー				
特 長		1) さび面への基材適性が優れ、腐食因子を遮蔽(封じ込め)する効果があります。 2) 耐食性が良好なため、錆の増大を抑制します。 3) 旧塗膜を選ばないので塗替えに最適です。 4) 臭いが穏やかです。				
推 奨 用 途		プラント設備等の下塗り				
荷 姿		18kgセット【A(主剤):B(硬化剤)=16.2kg:1.8kg】		労働安全衛生規則による表示の種別		
混 合 比		A(主剤):B(硬化剤)=9:1(重量比)		A(主 剤):SDS参照		
色 相		グレー(N6近似)		B(硬化剤):SDS参照		
乾 燥 時 間			5℃	23℃	30℃	
		指触	4時間	1時間	0.5時間	
		硬化	16時間	6時間	4時間	
塗 装 間 隔		下限	24時間	16時間	12時間	
		上限	30日	30日	30日	消防法による表示
可 使 時 間			8時間	5時間	3時間	A(主 剤):指定可燃物(可燃性液体類) B(硬化剤):第四類第二石油類
塗 装 方 法		はけ・ローラー				
標 準 塗 付 量		240g/m ²		有機溶剤中毒予防規則の種別		
標 準 乾 燥 膜 厚		60μm		A(主 剤):第3種有機溶剤等 B(硬化剤):第3種有機溶剤等		
ウ ェ ッ ト 膜 厚		131μm				
希 釈 剤		ペイントシンナー		毒物および劇物取締法による表示		
希 釈 率		はけ・ローラー:0~10%		—		
塗 料 密 度		1.32g/ml(混合物)(グレー)				
使用上の注意事項		1) 製品説明書に示された可使時間を厳守してください。 2) エポキシ樹脂塗料の取扱基準により注意して取り扱ってください。 3) 塗料器具類の洗浄にはラッカーシンナー等の溶解性の高いシンナーで行うと容易に洗浄できます。 4) 塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください。 5) 引火点、発火点、爆発限界等は、SDSをご参照ください。				
エアレス塗装条件		—		—		
		—				
適合する主な 下塗塗料および 上塗塗料		下 塗	—			
		上 塗	ニューエポ21プライマー、ニューエポ21HBプライマー			