

組成表・試験成績表



大阪府堺市西区築港新町1丁5番地11

TEL 072-243-6445

製 品 名	トアライナーPスーパー 白
規 格	J I S - K - 5 6 6 5 : 2018 路面標示用塗料 1種 B 白

組 成	成 分		% (重量比)
	着 色 顔 料		
体 質 顔 料		46.5	
合 成 樹 脂 ワ ニ ス		34.0	
添 加 剤 及 び 安 定 剤		1.0	
溶 剤		8.5	
合 計			100.0

試 験 成 績	試 験 成 績	
試 験 項 目	試 験 成 績	品 質
容 器 の 中 の 状 態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。
密度(23℃) g/cm ³	1.5	1.3以上
粘 度 KU 値	84	70~100
塗 膜 の 外 観	正常である。	正常である。
タ イ ヤ 付 着 性	タイヤに付着しない。	タイヤに付着しない。
隠 ぺ い 率 %	99	97以上
拡 散 反 射 率 (白に限る) %	83	80以上
に じ み	にじみがない。	にじみがない。
耐 摩 耗 性 (100回転について)	189	摩耗減量500mg以下である。
耐 水 性	異常がない	異常がない。
耐 ア ル カ リ 性	異常がない	異常がない。
加 熱 残 分 (質量分率%)	75	60以上
ガラスビーズ付着性	塗膜にむらなく付着する。	塗膜にむらなく付着する。
ガラスビーズ固着率 %	99	90以上
*この数値は参考値であり、保証するものではありません。		

組成表・試験成績表

株式会社トウペ
 大阪府堺市西区築港新町1丁5番地11
 TEL 072-243-6445

製品名	トアライナーPスーパー 道路標示黄色 NL
規格	JIS-K-5665:2018 路面標示用塗料 1種 B 黄鉛・クロムフリー黄色

組成	成分	% (重量比)
	着色顔料 (鉛・クロムフリー)	8.0
体質顔料	42.5	
合成樹脂ワニス	37.0	
添加剤及び安定剤	1.0	
溶剤	11.5	
合計		100.0

試験成績	試験成績		品質
試験項目	試験成績		品質
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	
密度 (23℃) g/cm ³	1.4	1.3以上	
粘度 KU値	85	70~100	
塗膜の外観	正常である。	正常である。	
タイヤ付着性	タイヤに付着しない。	タイヤに付着しない。	
隠ぺい率 %	98	80以上	
にじみ	にじみがない。	にじみがない。	
耐摩耗性 (100回転について)	168	摩耗減量500mg以下である。	
耐水性	異常がない。	異常がない。	
耐アルカリ性	異常がない。	異常がない。	
加熱残分 (質量分率%)	70	60以上	
ガラスビーズ付着性	塗膜にむらなく付着する。	塗膜にむらなく付着する。	
ガラスビーズ固着率 %	99	90以上	
塗膜中の鉛 (質量分率%)	0.01以下	0.06以下	
塗膜中のクロム (質量分率%)	0.01以下	0.03以下	
※色相 マンセル値 5.5 YR 6.5 / 12 近似			
*この数値は参考であり、保証するものではありません。			