

組成表・試験成績表

T 株式会社トウペ
大阪府堺市西区築港新町1丁5番地11
TEL 072-243-6445

製品名	トアライナーP#600 白
規格	JIS-K-5665:2018 路面標示用塗料 1種 B 白

組成	成 分		% (重量比)
	着色顔料	10.0	
	体质顔料	45.0	
	合成樹脂ワニス	32.0	
	添加剤及び安定剤	4.0	
	溶剤	9.0	
	合計	100.0	

試験成績		
試験項目	試験成績	品質
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。
密度(23°C) g / cm ³	1.5	1.3以上
粘度 KU 値	85	70~100
塗膜の外観	正常である。	正常である。
タイヤ付着性	タイヤに付着しない。	タイヤに付着しない。
隠ぺい率 %	99	97以上
拡散反射率(白に限る) %	86	80以上
にじみ	にじみがない。	にじみがない。
耐摩耗性(100回転について)	191	摩耗減量 500mg 以下である。
耐水性	異常がない。	異常がない。
耐アルカリ性	異常がない。	異常がない。
加熱残分(質量分率%)	73	60以上
ガラスピーツ付着性	塗膜にむらなく付着する。	塗膜にむらなく付着する。
ガラスピーツ固着率(%)	98	90以上
*この数値は参考であり、保証するものではありません。		

組成表・試験成績表

T 株式会社トウペ
大阪府堺市西区築港新町1丁5番地11
Tel 072-243-6445

製品名	トアライナーP #600 道路標示黄色 NL
規格	JIS-K-5665:2018 路面標示用塗料 1種 B 黄 鉛・クロムフリー黄色

組成	成 分	% (重量比)
	着色顔料(鉛・クロムフリー)	8.0
	体质顔料	40.0
	合成樹脂ワニス	37.0
	添加剤及び安定剤	6.0
	溶剤	9.0
	合計	100.0

試験成績					
試験項目	試験成績	品質			
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。			
密度(23°C) g/cm³	1.4	1.3以上			
粘度 KU 値	85	70~100			
塗膜の外観	正常である。	正常である。			
タイヤ付着性	タイヤに付着しない。	タイヤに付着しない。			
隠ぺい率%	98	80以上			
にじみ	にじみがない。	にじみがない。			
耐摩耗性 (100回転について)	159	摩耗減量 500mg 以下である。			
耐水性	異常がない。	異常がない。			
耐アルカリ性	異常がない。	異常がない。			
加熱残分 (質量分率%)	71	60以上			
ガラスピーツ付着性	塗膜にむらなく付着する。	塗膜にむらなく付着する。			
ガラスピーツ固着率%	98	90以上			
塗膜中の鉛(質量分率%)	0.01以下	0.06以下			
塗膜中のクロム(質量分率%)	0.01以下	0.03以下			
※色相 マンセル値 5.5 YR 6.5/12 近似					
*この数値は参考であり、保証するものではありません。					