

適 合 規 格	—
系 統	アクリル樹脂クリヤー
特 長	1) 銅・真鍮など銅系合金に対する保護防食性が優れています 2) 耐候性が優れています 3) 洗浄性が優れています
推 奨 用 途	銅・真鍮などの銅合金の防食, 防汚 (補修用)
荷 姿	0.3 L スプレー : エアゾール
色 相	透 明
乾 燥 時 間 ( 2 3 ° C )	指触 0.1 時間 硬化 0.5 時間
塗 装 間 隔 ( 2 3 ° C )	下限 1 時間 上限 — 時間
標 準 塗 付 量	0.16 ~ 0.21 kg / m <sup>2</sup> / 回 0.3 L 当たり 約 1.6 m <sup>2</sup>
塗料液消防法による表示	第4類第1石油類 非水溶性 危険等級 II 合成樹脂エナメル塗料
労働安全衛生法による表示	エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン トルエン、ジアセトンアルコール、酢酸ブチル
有機溶剤中毒予防規則の種別	第2種有機溶剤等
貯 蔵 安 定 性	6 カ月
塗 装 上 の 注 意 事 項	1. 使用するとき、容器を十分に振り、よく混ぜて下さい。 2. 20 ~ 30 cm の間隔をとって、塗料を吹き付けて下さい。 3. 炎に向けて使用しないこと。 4. ストーブやコンロ等、火気の付近で使用しないこと。 5. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。 6. 塗装後、十分な養生を行って下さい。
そ の 他	容器に印刷されている「取り扱い上の注意」「PL法表示」 「可燃性・火気注意表示」「家庭用品品質表示法に基づく表示」 をよくお読み下さい。 SDS (安全データシート) をご覧ください。
適合する主な上塗塗料 または下塗塗料	下塗塗料 : — 上塗塗料 : —