

組成表・試験成績表

株式会社トウペ
 大阪府堺市西区築港新町1丁5番地11
 TEL 072-243-6445

製品名	トアライナーP # 3000T 白
規格	JIS-K-5665 : 2018 路面標示用塗料 2種 B 白

組 成	成 分		% (重量比)
	着色顔料		
体質顔料		52.0	
合成樹脂ワニス		32.0	
添加剤及び安定剤		2.0	
溶 剤		4.0	
合 計			100.0

試験成績	試験成績		品 質
試験項目	試験成績		品 質
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	
密度(23℃) g/cm ³	1.6	1.3以上	
粘 度 KU値	101	90~130	
加熱安定性	安定である。	安定である。	
塗膜の外観	正常である。	正常である。	
タイヤ付着性	タイヤに付着しない。	タイヤに付着しない。	
隠ぺい率 %	99	97以上	
拡散反射率 (白に限る) %	84	80以上	
に じ み	にじみがない。	にじみがない。	
耐 摩 耗 性 (100回転について)	416	摩耗減量500mg以下である。	
耐 水 性	異常がない。	異常がない。	
耐アルカリ性	異常がない。	異常がない。	
加熱残分 (質量分率%)	79	65以上	
ガラスビーズ付着性	塗膜にむらなく付着する。	塗膜にむらなく付着する。	
ガラスビーズ固着率 %	99	90以上	
*この数値は参考であり、保証するものではありません。			

組成表・試験成績表



大阪府堺市西区築港新町1丁5番地11

TEL 072-243-6445

製 品 名	トアライナーP#3000T 道路標示黄色 NL
規 格	JIS-K-5665:2018 路面標示用塗料 2種 B 黄鉛・クロムフリー黄色

組 成	成 分		% (重量比)
	着 色 顔 料		
体 質 顔 料		48.0	
合 成 樹 脂	ワ ニ ス	38.0	
添 加 剤 及 び 安 定 剤		2.5	
溶 剤		3.5	
合 計			100.0

試 験 成 績		試 験 成 績	
試 験 項 目	試 験 成 績	試 験 成 績	品 質
容 器 の 中 の 状 態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。	
密 度 (23℃) g/cm ³	1.5	1.3以上	
粘 度 KU 値	100	90~130	
加 熱 安 定 性	安定である。	安定である。	
塗 膜 の 外 観	正常である。	正常である。	
タ イ ヤ 付 着 性	タイヤに付着しない。	タイヤに付着しない。	
隠 ペ い 率 %	97	80以上	
に じ み	にじみがない。	にじみがない。	
耐 摩 耗 性 (100 回 転 について)	325	摩耗減量500mg以下である。	
耐 水 性	異常がない。	異常がない。	
耐 ア ル カ リ 性	異常がない。	異常がない。	
加 熱 残 分 (質 量 分 率 %)	75	65以上	
ガ ラ ス ビ ーズ 付 着 性	塗膜にむらなく付着する。	塗膜にむらなく付着する。	
ガ ラ ス ビ ーズ 固 着 率 (%)	93	90以上	
塗 膜 中 の 鉛 (質 量 分 率 %)	0.01以下	0.06以下	
塗 膜 中 の ク ロ ム (質 量 分 率 %)	0.01以下	0.03以下	
※色相 マンセル値 5.5YR6.5/12近似			
*この数値は参考であり、保証するものではありません。			