

組成表・試験成績表



大阪府堺市西区築港新町1丁5番地11

TEL 072-243-6419

製品名	トアカラ-ライナー-コンクリート用プライマー
規格	社内規格

組成	成分	% (重量比)	
混合割合 A : B = 4 : 1	A	エポキシ樹脂ワニス	36.0
		芳香族系溶剤	36.0
		アルコール系溶剤	8.0
			(80.0)
	B	ポリアミド樹脂ワニス	9.0
		芳香族系溶剤	9.0
		アルコール系溶剤	2.0
			(20.0)
		合計	100.0

試験成績	下記数値は実績値に基づいた標準値です。	
試験項目	試験成績	社内規格
外観 (A・B共)	合格	淡黄色透明液体で異物の混入のないこと。
密度	0.91	0.91 ± 0.03 (混合時)
乾燥時間(時間)	1	2以内 (半硬化)
作業性	合格	ハケ塗り作業に支障がないこと。
可使時間	合格	8時間以内
耐水性	合格	水浸漬1カ月間、異常のないこと。
耐アルカリ性	合格	飽和水酸化カルシウム液に96時間、異常のないこと。
コンクリート付着性	合格	クロスカット後ガムテープ試験
上塗り付着性	合格	上塗り後ウェザオメーター300時間照射 クロスカット後ガムテープ試験
加熱残分(%)	24.0	24.0 ± 2.0