

組成表・試験成績表



商 品 名	トアアクロンM-35 WH
規 格	社 内 規 格

組 成	成 分	% (重量比)
	着 色 顔 料	13.0
	体 質 顔 料	17.0
	特 殊 ア ク リ ル エ マ ル シ ョ ン	39.0
	添 加 剤	5.3
	水	25.7
	合 計	100.0

試 験 結 果	下記の数値は実績値に基づいた標準値です。	
試 験 項 目	試 験 成 績	規 格
容器の中での状態	合 格	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。
塗 装 作 業 性	合 格	はけ塗りに支障があってはならない。
塗 膜 外 観	合 格	塗膜の外観が正常であるものとする。
乾 燥 時 間 (h) (表面乾燥)	1	2以下 (23℃)
隠 ぺ い 率 (%)	合 格	93以上
低 温 安 定 性	合 格	-5℃に冷やしたとき変質してはならない。
低 温 造 膜 性	合 格	5℃で塗膜形成に異常があってはならない。
上 塗 り 適 合 性	合 格	上塗りに支障があってはならない。
耐 水 性	合 格	水に96時間浸したとき異常があってはならない。
耐 ア ル カ リ 性	合 格	水酸化カルシウムの飽和溶液に48時間浸したとき異常があってはならない。